

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

LIXOMAT (GEL)

LIXOMAT D 60	96	Linoléique	40	WS D60	Gel	≤ 7	-	Huile chaulée pour peinture mate non pénétrante sur support poreux, peinture mate isolante très garnissante - Sans tension
LIXOMAT IL	96	Linoléique	40	Isopar L	Gel	≤ 7	-	Huile chaulée pour peinture mate non pénétrante sur support poreux, peinture mate isolante très garnissante - Sans tension - Sans odeur
LIXOMAT HYDRO	80	Linoléique	58	Eau	Gel	-	-	Huile chaulée en phase aqueuse - Sans tension - Sans odeur - Hydrosoluble - Sans COV
LIXOMAT PRESERV'	80	Linoléique	58	Eau	Gel	-	-	Huile chaulée en phase aqueuse - Sans tension - Sans odeur - Hydrosoluble - Sans COV - Solution protégée jusqu'à 24 mois