

RÉFÉRENCES	HUILE		E.S	SOLVANT privilégié	VISCOSITE en Poises	INDICE D'ACIDE mg KOH/g résine 100%	COULEUR GARDNER	CARACTÉRISTIQUES
	%	NATURE	%					

LIXOTHAN

LIXOTHAN HU 03 75 60	75	TOFA	60	WS D40	70/90 à 20°C	≤ 3	≤ 7	Résine pour peinture anti-corrosion - Bonne résistance chimique
LIXOTHAN U 03 60 55	60	TOFA	55	WS D40	25/45 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture anti-corrosion - Bonne résistance chimique
LIXOTHAN U 03 68 60	68	TOFA	60	WS D60	16/24 à 23°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture à pigment métallique
LIXOTHAN U 03 55 55	55	TOFA	55	WS D40	30/45 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture anti-corrosion - Bonne résistance chimique - Dureté et résistance supérieures
LIXOTHAN UAL 55 55	55	TOFA	55	WS D40	50/70 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture anti-corrosion - Bonne résistance UV - Bonne résistance chimique
LIXOTHAN UAL 55 60	55	TOFA	60	WS D40	45/55 à 25°C	≤ 5	≤ 7	Résine pour peinture anti-corrosion - Bonne résistance UV - Bonne résistance chimique - Teneur en COV réduite